

FABRICANTE:

ALL RUBBER
29 Dowd Street, Welshpool
Western Australia 6106
www.allrubber.com.au
AUSTRALIA

REPRESENTANTE:

IMPORTADORA TECH LTDA.
Juan Gutemberg 410-424
Galpón 6, Barrio Industrial
Fono: (056) 055 - 233600
ANTOFAGASTA - CHILE

FICHA TÉCNICA
ESPECIFICACIÓN DEL MATERIAL / PROPIEDADES FÍSICAS

PROPIEDADES FÍSICAS	KONTEX 50	NORMA
Color	Azul (b)	
Polímero	Caucho natural 100% (NR)	
Dureza	45 (+/-) Shore A	ASTMD 412
Resistencia a la tensión (Mpa)	17	ASTMD 412
Elongación de ruptura (%)	600	ASTMD 412
Resistencia al desgarro (kN/m)	100	ASTMD-624 Die B
Resiliencia	60	
Densidad (S.G.)	1,17	
Resistencia a la abrasión (mm ³)	80 @ 5N	(*) DIN 53516

